



## Sortierung Massivdielen Douglasie – raumlange Dielen

Holzfeuchte ca. 12 %

Nut und Feder an den Längskanten

<b>Landhausdielen Douglasie nachsortiert</b>	
Oberseite der Diele	
Merkmale	I/III
Splintholz	zulässig
Äste	festverwachsen Äste bis 40 mm vereinzelt bis 50 mm zulässig schwarze Äste bis 30 mm zulässig Astfehlstellen bis max. 10 % der Astfläche zulässig Fehläste unzulässig vorhandene Astrisse verleimt
Hargallen	kleine vereinzelt zulässig
Harzeinlagerungen	vereinzelt zulässig
Kernröhre	vereinzelt zulässig
Hobelfehler	kleine vereinzelt zulässig
Risse	seichte Risse zulässig / Kopfrisse vereinzelt zulässig
Angeschlagene Kantenäste	kleine vereinzelt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig
Baumkante	Unzulässig
Pilzbefall	Unzulässig
Stapellattenmarkierung	Unzulässig
Schädlingsbefall	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidliche Unterschiede in der Sortierklasse zu erlauben, dürfen 3 % der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Auf den nicht sichtbaren Seiten der Diele (Unterseite und seitlichen Flächen) sind alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

Stand 2019